

環境に優しい屋根材

屋根 漆喰

やねしっくい

伝統ある消石灰をベースに
海藻のり、スサ、特殊骨材を
理想的に配合し練り上げ熟成された
本格的な練り屋根漆喰。

袋を開いたら
そのまま施工可能な
本格的練り屋根漆喰。

カラー：白・黒

材 料：消石灰、骨材、スサ、糊材、着色剤

容 量：1袋 17kg (ペースト状)

1袋で片側 約12~13m施工可能

◎練ってあるので、
そのまま施工できます。



BEFORE



AFTER



有限会社 渡辺建材

〒360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾 2285-1
TEL 048-588-0555 FAX 048-588-9032
E-mail : info@nabeken.co.jp

Eco-friendly roof materials

屋根 漆喰

袋を開いたらそのまま施工可能
本格的練り屋根漆喰。

伝統ある消石灰をベースに海藻のり、スサ、特殊骨材を理想的に配合し練り上げ熟成された本格的な練り屋根漆喰。

屋根漆喰：施工手順



① 既存漆喰
(屋根漆喰がいたんでいます)



② 既存漆喰解体



③ 下地処理
(場合により事前にプライマー処理)



④ 下塗り
(下部よりすり込むように塗り付けてください)



⑤ 表面処理
(半乾き後表面を良く整えてください)



⑥ 完成

開封前に足で揉むように踏むと柔らかくなります。下地表面のゴミ・ホコリをよく取り除いて下さい。


下地が乾燥している場合は水打ちして下さい。既存の下地の状態によっては、あらかじめプライマー処理をして下さい。

接着をよくする為に屋根漆喰を下地及び瓦によくすり込むように塗り付けて下さい。

乾燥直前によく表面を整えて下さい。そのままの状態では放置しますと、ひび割れまたは剥離の原因となります。

使用上の注意

- ① 気象条件に注意して施工して下さい。(強風や直射日光などによる急激な乾燥を防止するために シート養生などの適切な措置をして下さい。)
- ② 製品に含まれている水分が分離している場合は一度足で踏み、馴染ませてから開封して下さい。
- ③ 加水すると強度の低下・白華現象の原因になる場合があります。
- ④ 養生期間は気候・環境等の条件によって異なります。特に強度が必要な場所については季節に関係なく 5%から 10%セメント添加を行ってください。
- ⑤ 施工後、硬化するまでに降雨等が予想される場合は、当該部位を養生シート等で被覆して下さい。



保管上の注意

袋内は密封状態になっていますので、特に夏場の気温上昇による袋内部の製品と水の分離、冬場の凍結寸前や外気の温度差による水との分離等の影響で、硬いところが発生し納品の状態から変化を生ずる場合がありますので、一年を通じて倉庫内での保管をお勧めします。又、屋根の上に長時間放置しますと、急激な温度の変化で袋内部の製品が水と分離し硬くなりますので、十分注意して下さい。

カラー



白



黒



有限会社 渡辺建材

〒360-0203 埼玉県熊谷市弥藤吾 2285-1
TEL 048-588-0555 FAX 048-588-9032
E-mail : info@nabeken.co.jp

有限会社渡辺建材のHP

<http://www.nabeken.co.jp/>

●お問い合わせ